

RONDELLE DENTELLATE

ISO

-


UNI

8842 A-J-AJ


DIN

6798 A-J-AJ


FORMA A



FORMA J



FORMA AJ



MATERIALE

ACCIAIO PER MOLLE

ACCIAIO INOSSIDABILE

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO UNI EN 10132-4

SECONDO UNI EN 10132-4

CLASSE

350-425 HV

A2

A4

TOLLERANZE

SECONDO DIN 6798

SECONDO DIN 6798

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito - Zincato bianco o Zincato Giallo deidrogenato
secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

d	d ₁	d ₂	s	 Kg
M 2	2,20	4,50	0,30	0,03
M 2,5	2,70	5,50	0,40	0,05
M 3	3,20	6,00	0,40	0,06
M 4	4,30	8,00	0,50	0,14
M 5	5,30	10,00	0,60	0,28
M 6	6,40	11,00	0,70	0,36
M 7	7,40	12,50	0,80	0,5
M 8	8,40	15,00	0,80	0,8
M 10	10,50	18,00	0,90	1,25
M 12	12,50	20,50	1,00	1,7
M 14	14,50	24,00	1,00	2,4
M 16	16,50	26,00	1,20	3
M 18	19,00	30,00	1,40	5
M 20	21,00	33,00	1,40	6
M 22	23,00	36,00	1,50	7,5
M 24	25,00	38,00	1,50	8
M 27	28,00	44,00	1,60	12
M 30	31,00	48,00	1,60	14

 **Peso per 1000 pezzi**

Per i pesi dei prodotti in acciaio inossidabile A2 moltiplicare i valori per 1,01, A4 per 1,013.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**