


SPINE ELASTICHE SERIE LEGGERA

ISO	UNI	DIN
13337	6874	7346



MATERIALE	ACCIAIO PER MOLLE	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO UNI 7064	SECONDO EN 10088-3

CLASSE

TOLLERANZE	SECONDO DIN 7346	SECONDO DIN 7346
------------	------------------	------------------

TRATTAMENTI DISPONIBILI

d	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8
d_1 nom	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5
d_1 scost. lim.	+0,2					+0,3			
d_2	1,9	2,3	2,7	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	7
s	0,2	0,25	0,3	0,35	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75
a	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	1,8
Resistenza al taglio kN	1,5	2,4	3,5	4,6	8	8,8	10,4	18	24

[illegible]

■ Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**



I DATI CONTENUTI NON SONO VINCOLANTI. L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA PREAVVISO. Copyright VIPA s.p.a.

d	10	12	13	14	16	18	20	21	25	28	30
<i>d₁ nom</i>	10,5	12,5	13,5	14,5	16,5	18,5	20,5	21,5	25,5	28,5	30,5
<i>d₁ scost. lim.</i>			+0,3					+0,4			
<i>d₂</i>	8,5	10,5	11	11,5	13,5	15	16,5	17,5	21,5	23,5	25,5
<i>s</i>	1	1,2	1,5	1,5	1,7	2	2	2	2,5	2,5	
<i>a</i>	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4
Restenza al taglio kN	40	48	66	84	98	126	158	168	202	280	302

l											
l = LUNGHEZZA	10	2,14	2,63	3,51	4,48	5,2	6,81	8,64			
	12	2,57	3,16	4,22	5,37	6,25	8,18	10,04			
	14	3,00	3,68	4,92	6,27	7,29	9,54	12,1	12,8	15,4	21,6
	16	3,43	4,21	5,63	7,16	8,34	10,91	13,72	14,6	17,6	24,6
	18	3,86	4,73	6,33	8,06	9,38	12,27	15,45	16,4	19,8	27,7
	20	4,29	5,26	7,04	8,95	10,43	13,64	17,18	18,2	22	30,8
	22	4,72	5,78	7,74	9,85	11,47	15	18,91	20	24,2	33,9
	24	5,15	6,31	8,45	10,74	12,52	16,37	20,64	21,8	26,4	36,9
	26	5,58	6,83	9,15	11,64	13,56	17,73	22,37	23,6	28,6	40
	28	6,01	7,36	9,86	12,53	14,61	19,1	24,1	25,4	30,8	43,1
	30	6,44	7,88	10,56	13,43	15,65	20,46	25,83	27,2	33	46,1
	32	6,87	8,41	11,27	14,32	16,7	21,83	27,56	29	35,2	49,2
	36	7,72	9,47	12,6	16,1	18,7	24,5	31,1	32,8	39,6	55,5
	40	8,57	10,5	14,1	17,90	20,8	27,3	34,5	36,5	43,9	61,6
	45	9,64	11,8	15,8	20,1	23,4	30,7	38,8	41	49,5	69,3
	50	10,7	13,2	17,6	22,4	26	34,1	43,2	45	55	77
	55	11,77	14,53	19,33	24,63	28,6	37,5	47,53	49,1	60	83,9
	60	12,83	15,88	21,08	26,88	31,2	40,9	51,88	53,2	65,9	91,1
	65	13,90	17,23	22,83	29,13	33,8	44,3	56,23	57,3	71,4	98,3
	70	14,96	18,58	24,58	31,38	36,4	47,7	60,58	61,4	76,9	105,6
	75	16,03	19,93	26,33	33,63	39	51,1	64,93	65,5	82,4	112,8
	80	17,09	21,28	28,08	35,88	41,6	54,5	69,28	69,7	87,9	120
	85	18,16	22,63	29,83	38,13	44,2	57,9	73,63	73,8	93,4	127,2
	90	19,22	23,98	31,58	40,38	46,8	61,3	77,98	77,9	98,9	134,4
	95	20,29	25,33	33,33	42,63	49,40	64,7	82,33	82	104,4	141,7
	100	21,35	26,68	35,08	44,88	52	68,1	86,68	86,1	109,9	148,9
	120							104	109	132	185
	140							121	128	154	216
	160							138	146	176	246
	180							155	164	198	277
	200							173	182	220	308